

Produktinformation NGS W5 Microsan

Juhl P - W5 Facade – Flise og Tagimprægnering

Anvendelse:

Til imprægnering af bygningsværker der skal bevares, da en ubehandlet mur kan optage 16 l vand pr. m², og en behandlet mur maks. optager 0,1 l vand pr. m². Beskytter mod fugtproblemer i murværk og beton samt forurening og syreregning.

Brugsanvisning:

Overfladen skal rengøres for urenheder som snavs, fedt, olie, alger, mos, løse og afskallede materialer. Rengøring kan ske ved højtryksrensning eller lavtryks vådblæsning. Alle tydelige revner og defekte fuger repareres inden behandling, da regn ellers kan trænge ind på sådanne steder, og garantien derved bortfalder.

Påføring:

Overfladen må være klam, men ikke synlig fugtig (må ikke overstige 25% træfugt). W5 skal påføres i rigelig mængde med pensel eller lavtryksprøjte. Kan påføres ved temperaturer mellem 3 og 35° celsius.

Egenskaber for produktet:

NGS W5 er en mælkehvid akryldispersion-hetero-saccharid-blanding. Vanddampdiffusionsmodstandstal: 0 (samme som kalkvand). Testet på Teknologisk Institut 22. juni 2000. pH – ca. 7,6.

Påføring ved:

Fugt gennemtrængning
Fugtskjolder
Frostskader
Armeringskorrosion
Saltudblomstringer

Indeklima/fugt

Andre egenskaber

Fuld diffusionsåben
Farveløs og uden glans
Utrolig dyb indtrængning
Ingen risiko for ødelæggelse af bygningsmaterialer
Endvidere forbedres indeklimaet, da fugt kan give svamp.

Tørretid

Total vandafvisning og vandtætning opnås efter 24 timer.

Kan anvendes på:

Mursten
Kalksten
Tegl
Natursten (sugende)
Puds
Betonoverflader (især hvide holder rigtig længe efter behandling)
Puds
Kalkede/vandskurede overflader
Saltudblomstringer

VIGTIGT:

Imprægner ikke i regnvejr eller ved udsigt til snarlig regn. Bør ikke forarbejdes ved temperaturer under 3° celsius. Omrystes godt før brug..

Sikkerhedsdatablad: Udskrives på www.juhlp.dk